

DESCRIPCIÓN

SURTREAT TPS II es un inhibidor de corrosión multifásico, inorgánico, aplicado en superficie para su uso en elementos de concreto existente (3000-5000 psi) reforzado. Está diseñado para proteger el acero de refuerzo en el concreto de la corrosión en múltiples frentes, penetrar el concreto y migrar al acero, densifica el concreto y reduce la porosidad de este. TPS II forma una película pasivante en la superficie de acero que proporciona protección contra el proceso de corrosión, extendiendo así la vida útil de la estructura.

BENEFICIOS

Nuestra fórmula es un excelente inhibidor de corrosión para concreto reforzado con acero endurecido, es útil en estructuras nuevas y viejas. Con un rendimiento comprobado de laboratorio y en obras, nuestro producto se puede aplicar a una variedad de superficies. La fórmula también es ecológica, transpirable, extremadamente duradera y penetra fácilmente. Una vez aplicado, no se puede pelar o rayar de la superficie original y se puede pintar, recubrir o superponer según sea necesario.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

SURTREAT TPS II funciona en múltiples frentes para ofrecer un rendimiento superior. Además de crear una película pasivante en la superficie del refuerzo en el concreto. SURTREAT TPS II inhibe y previene la corrosión al aumentar la resistencia eléctrica, encapsular y eliminar cloruros solubles en agua, re alcalinizar áreas de carbonatación, detener la penetración y difusión del agua. Además, se ha demostrado que SURTREAT TPS II mejora la resistencia de los sustratos.

EMBALAJE

Cubeta de 19 litros y tambo de 208 litros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Punto de ebullición: 100 C
Gravedad específica: 1.094
Punto de inflamabilidad: ninguno
pH: 12 (+/- .5)
Apariencia y olor: líquido transparente con olor químico suave
Vida útil: 24 meses en un contenedor de fábrica sellado
Almacenamiento: proteger de la congelación

DÓNDE USAR

Estructuras de hormigón armado, prefabricado, pretensado o postensado. Hasta la fecha, SURTREAT TPS II se ha utilizado con éxito en puentes, carreteras, pistas, varios edificios, incluidos estadios, condominios y oficinas, estacionamientos, estructuras marinas, plantas industriales que incluyen procesamiento de alimentos y fabricación de productos químicos, en instalaciones nucleares, NASA, instalaciones militares y minas.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de aplicar SURTREAT TPS II, la superficie debe estar limpia, sana y razonablemente seca.

APLICACIÓN:

SURTREAT TPS II se aplica mediante rodillo, cepillo o pulverización sobre la superficie de hormigón. Al rociar, use un sistema de pulverización convencional sin aire o un equipo de presión manual. Por lo general, se requiere un mínimo de dos aplicaciones. Aplicar generosamente hasta que el sustrato esté saturado. Extender con cepillo o rodillo hasta que se adsorba. El tiempo de espera entre aplicaciones, variará dependiendo de las condiciones ambientales y la absorbencia del sustrato, suele ser de una hora. Al aplicar antes de la instalación de un mortero de reparación, superposición de concreto, recubrimiento o membrana, se debe tener cuidado de eliminar cualquier residuo de SURTREAT TPS II antes de aplicar el mortero u hormigón. Esto se puede lograr enjuagando con agua, lavado a presión o arenado. Después de la aplicación, deje que el sustrato se seque antes de aplicar el recubrimiento o la membrana.

La tasa de distribución debe ser de aproximadamente 2.5 metros cuadrados por litro. Se puede ajustar en función de los requisitos del proyecto.

LIMITACIONES

- Temperatura ambiente mínima y temperatura del sustrato de 2 grados Celsius. No aplicar cuando se espera que la temperatura caiga por debajo del punto de congelación dentro de las doce horas.
- SURTREAT TPS II no penetrará en selladores, recubrimientos, pinturas y membranas.
- Evite el contacto con el vidrio, el aluminio y las superficies pintadas: puede causar manchas permanentes.

PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

MANIPULACIÓN:

SURTREAT TPS II debe ser aplicado únicamente por contratistas profesionales. Todos los aplicadores deben usar el equipo de protección recomendado por OSHA y NIOSH. No utilice ni diluya el producto en zonas cerradas sin ventilación adecuada. Cierre inmediatamente el recipiente después de retirar la solución. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No fume, coma ni beba durante la aplicación. Lavar bien después de la manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. No inhala ni ingiera ni modifique la solución. Consulte MSDS.

LIMPIAR:

En caso de derrames o fugas, use un equipo de protección adecuado. Contener derrames y recoger con material absorbente o proceso y transferir a un recipiente adecuado, ventilar el área. Evite el contacto. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales vigentes y aplicables.

PRECAUCIONES:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Usar con ventilación adecuada. Evite el contacto directo con los ojos, la piel y la ropa. Utiliza gafas protectoras, guantes y ropa adecuada. En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado. Si se siente enfermo, busque consejo médico. Lave la ropa antes de reutilizarla.

PRIMEROS AUXILIOS:

INHALACIÓN:

Si la respiración es difícil debido a la inhalación de vapor, mueva a la persona al aire fresco y administre oxígeno. Si la respiración se ha detenido, dé respiración artificial. Mantenga a la persona caliente, tranquila y obtenga atención médica.

CONTACTO VISUAL:

Enjuague los ojos con agua fría durante 15 minutos. Mantener los párpados abiertos durante el tratamiento con agua. Busque atención médica.

INGESTIÓN:

Si se ingiere, beba inmediatamente dos vasos de agua e induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. No le de nada a una persona inconsciente o convulsionada. Para obtener información adicional sobre el equipo de protección personal, los primeros auxilios y los procedimientos de emergencia, consulte la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) del producto en el sitio de trabajo o comuníquese contacte a los servicios de emergencia pertinentes.

ELIMINACIÓN DEL CONTENEDOR:

Enjuague triple dentro del recipiente, selle la abertura y deséchelo adecuadamente.

GARANTÍA LIMITADA

Se hacen todos los esfuerzos razonables para aplicar las normas exigentes de Surtreat® tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos sobre estos productos y su uso. Garantizamos que nuestros productos son de buena calidad y reemplazaremos cualquier producto que se demuestre defectuoso. Los resultados satisfactorios dependen no solo de productos de calidad, sino también de muchos factores fuera de nuestro control. Por lo tanto, a excepción de dicho reemplazo, SURTREAT® NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIABILIDAD, RESPETANDO SUS PRODUCTOS, y SURTREAT® NO TENDRÁ NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LOS MISMOS. Cualquier reclamo relacionado con el defecto del producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año a partir de la fecha de envío. Ninguna reclamación será considerada sin dicha notificación por escrito o después del intervalo de tiempo especificado. El usuario determinará la idoneidad de los productos para el uso previsto y asumirá todos los riesgos y responsabilidades en relación con los mismos. Cualquier cambio autorizado en las recomendaciones impresas sobre el uso de nuestros productos debe llevar la firma del Gerente Técnico de Surtreat®.

CONTACT

Surtreat Solutions
437 Grant Street, Frick Building #1210
Pittsburgh PA 15219
PHONE: 412 281 1202
FAX: 412 281 1282
www.surtreat.com
info@surtreat.com

TPS y SURTREAT son marcas comerciales de Surtreat. Todos los derechos reservados. MM 2021.

Este material es solo para uso profesional. No para el comercio minorista. .

Last Updated: 8/2021